

„Prajmeri“ i temeljni premazi

Koristite ovaj vodič kroz naše „prajmere“ i temeljne premaze i lako ćete odabrati pravi proizvod za vaš posao.



	„Prajmer“						Temeljni premaz	
	Yacht Primer	Primocon	Interprotect®	VC® Tar2	Gelshield® 200	Gelshield® Plus	Perfection Undercoat	Pre-Kote
Osnovne karakteristike	- Jednokomponentni „prajmer“ za površine iznad vodne linije - Brzосусећи i antikoroziVAN - Sadrži čestice aluminija koje pružaju antikorozivnu zaštitu	- Jednokomponentni „prajmer“ za površine ispod vodne linije - Brzосусећи i antikoroziVAN - Može se koristiti ispod svih International® antivegetativnih† premaza ili kao međupremaz iznad nekompatibilnih ili nepoznatih antivegetativnih proizvoda	- Brzосусећи, jednostavan za nanošenje, dvokomponentni epoksi „prajmer“ - Odlična antikorozivna zaštita - Može se koristiti i kao vezni premaz između antivegetativnog premaza i postojećeg epoksi prajmera	- Zaštita od osmoze na stakloplastici i antikorozivna zaštita na metalima - Odlična svojstva samoniveliranja omogućuju slijedeći premaz bez brušenja prethodnog - Glatka površina – idealna podloga za antivegetativne premaze	- Brzосусећи, jednostavan za upotrebu, epoksi „prajmer“ za zaštitu stakloplastike od osmoze - Pruža zaštitu od osmoze sa pet premaza (250 µm) - Može se koristiti pri niskim temperaturama do 5°C - Svojstvo brzog sušenja omogućava nanošenje više slojeva u jednom danu	- Izdržljiv epoksi „prajmer“ bez otapala - Dostupan u dvije boje radi boljeg pregleda nanošenja - Ne sadrži štetna otapala koja mogu prodrijeti u trup i uzrokovati ponovno stvaranje mjehurića	- Dvokomponentni poliuretanski temeljni premaz visoke učinkovitosti - Savršena podloga za dugotrajni sjaj završnog premaza - Jednostavno nanošenje, brzo sušenje i lako brušenje - Polusjajni izgled	- Temeljni premaz za jedno-komponentne završne premaze - Izuzetno svojstvo pokrivanja omogućava jednostavnu promjenu boje - Dugotrajan, jednostavno se nanosi i brusi - Omogućava „sloj na sloj“ aplikaciju kroz duži vremenski period
Pretežno se koristi	Na površinama iznad vodne linije, ispod jednokomponentnih temeljnih premaza Ne premazivati sa dvokomponentnim premazima	Na površinama ispod vodne linije, ispod International® antivegetativnih premaza ili kao međupremaz iznad nepoznatih antivegetativnih premaza † Ne koristiti sa VC 17m sistemima	Gdje je potreban vrhunski antikorozivni sistem Ne koristiti preko jednokomponentnih proizvoda ili antivegetativne zaštite	Ispod VC antivegetativne zaštite, zbog izuzetno glatke površine	Za prevenciju stvaranja osmoze na stakloplastičnim trupovima i santinama	Za tretiranje osmoze na stakloplastičnim trupovima	Ispod Perfection završnog premaza Ne koristiti preko jednokomponentnih proizvoda	Ispod svih International jednokomponentnih završnih premaza Ne koristiti ispod dvokomponentnih proizvoda
Razrjeđivači	No. 1	No. 3	No. 7	VC® General Thinner	No. 7	Ne razrjeđivati, ni pod kojim uvjetima	No. 9	No. 1
Pokrivnost u praksi (m² po litri)	12.0	7.4	8.1	11.3	8.1	6.0	12.0	12.0
Broj slojeva	4	1-5	2-5	3-7	5-6	4	1-2	1-2
Površine						Nanijeti na trup nakon skidanja gelcoata		
Način primjene								
Pogodan za iznad vodne linije						Provjerite u tehničkim podacima o proizvodu		
Pogodan za ispod vodne linije								



! Za detaljno objašnjenje primjene i načina rada, uvijek pročitajte tehničke podatke o proizvodu prije nego počnete.



Zanima li Vas relativni utjecaj na okoliš* Vašeg odabranog proizvoda?
Za više informacija posjetite echoprogram.com
* Kada usporedite s najviše prodavanim proizvodom u našem asortimanu.

* Preko prikladnog „prajmera“